Zerodraft Foam Sealant Instructions

Baseboards: Inject bead to seal between floor and baseboard.

Pipes and Plumbing: Insulates around pipes and other plumbing feed-thrus.

Cracks and Openings: Seals and insulates holes and cracks where insects and rodents may enter.



Sill Plate: Seals and insulates gap between sill plate and concrete slab.

Roof/slab/wall joints: Inject bead between top of wall and roof and between floor and wall.

Window and Door Frames: Seals and insulates spaces around doors and windows.

USES: Zerodraft Foam Sealant is a polyurethane foam sealant used to seal cracks, holes, joints, and openings. The foam sealant fills hard-to-reach openings and thus provides an air tight insulation. Drafts and air infiltration are eliminated. Heating and air conditioning costs are reduced. Zerodraft Foam Sealant is a powerful adhesive, forming a durable and permanent waterproof bond to most surfaces. (THIS PRODUCT IS NOT TO BE USED AS A FIRE STOP)

DIRECTIONS:

1. Wear eye protection, work clothes and gloves during application.
2. Before application, surface should be free of oil, grease or excessive moisture. For best results, apply at temperatures between 60ºF (15ºC) and 90ºF (32.2ºC).
3. SHAKE CAN VIGOROUSLY FOR 30 SECONDS.
4. Attach gun applicator to collar on top of can. (See operating instructions inside gun applicator box). ALWAYS USE GUN APPLICATOR WITH CAN UPSIDE DOWN.
5. Test bead size on scrap material. Fill cavity 2/5 (40%) full. A one inch bead should completely cure in approximately 90 minutes at 30% humidity. At 70% humidity cure time is approximately 30 minutes.
6. Excess cured foam can be trimmed, painted, sanded, plastered, grouted or caulked.
7. Never attempt to smooth out or remove excess foam sealant until it is tack free. Push excess foam sealant back into cavities using a dampened cloth.
8. Cured Zerodraft Foam Sealant will decompose under direct sunlight, so always paint or cover exposed surfaces.

FOAM CAN REPLACEMENT:

1. SHAKE NEW CAN VIGOROUSLY FOR 30 SECONDS.
2. Remove empty can from gun applicator.
3. Spray gun applicator basket with Poly-Clean II cleaner.
4. Screw on a new can to the gun applicator.

GUN APPLICATOR STORAGE AND REUSE:

1. For easy replacement, use petroleum jelly on the gun applicator basket before screwing on can.
2. Always keep a can of foam attached to the gun applicator.
3. In between can change, spray gun basket with Poly-Clean II.
4. Store gun applicator attached to can by shutting off trigger. To restart, shake can vigorously and open trigger.
5. To store gun applicator without a can of foam, soak Poly-Clean II cleaner in the gun applicator for 15 minutes. Then flush Poly-Clean II cleaner through the gun applicator.
6. If foam flow rate slows, or the gun applicator needs repairing, clean thoroughly with Poly-Clean II cleaner.

Mode d'emploi du calfeutrant en mousse Zerodraft

Plinthes : Injectez un cordon pour calfeutrer entre la plinthe et le plancher.

Tuyaux et plomberie : Isolez autour des tuyaux et autres traversées de plomberie.

Fissures et ouvertures : Calfeutrez et isolez les trous et les fissures par où les insectes ou les rongeurs peuvent pénétrer.



Seuils : Calfeutrez et isolez l'espace entre le seuil et la dalle de béton.

Plafonds/dalles/joints des murs : Injectez un cordon entre le haut du mur et le plafond ou entre le plancher et le mur.

Cadres de porte et de fenêtres : Calfeutrez et isolez les espaces autour des portes et des fenêtres.

UTILISATIONS : La mousse calfeutrante Zerodraft est une mousse de polyuréthane utilisée pour calfeutrer les fentes, les trous, les joints et les ouvertures. La mousse calfeutrante remplit les ouvertures difficiles à rejoindre et fournit ainsi une isolation étanche. L'infiltration d'air et les courants d'air sont éliminés. Les coûts de climatisation et de chauffage sont réduits. La mousse calfeutrante Zerodraft est un puissant adhésif, formant un lien imperméable permanent et durable entre la plupart des surfaces. (CE PRODUIT DOIT NE PAS ÊTRE UTILISÉ COMME COUPE-FEU)

DIRECTIVES :

1. Portez une protection pour les yeux, des vêtements de travail et des gants pendant l'application.
2. Avant l'application, la surface doit être libre d'huile, de graisse ou d'humidité excessive. Pour de meilleurs résultats, appliquez à des températures entre 15ºC (60ºF) et 32,2ºC (90ºF).
3. AGITEZ VIGOUREUSEMENT LA CANETTE PENDANT 30 SECONDES.
4. Attachez le fusil applicateur au collet du dessus de la canette. (Voir les directives de fonctionnement à l'intérieur de la boîte de l'applicateur). UTILISEZ TOUJOURS LE FUSIL APPLICATEUR EN PLAÇANT LA CANETTE À L'ENVERS.
5. Vérifiez la taille du cordon sur du vieux matériel. Remplissez la cavité au 2/5 (40%). Un cordon de 2,54 cm (1 po) devrait sécher complètement dans environ 90 minutes à 30% d'humidité. À une humidité de 70% le temps de séchage est réduit à environ 30 minutes.
6. L'excédant de mousse séché peut être coupé, peint, poncé, plâtré, cimenté ou calfaté.
7. N'essayez jamais de polir ou d'enlever l'excédent de mousse tant qu'il est collant. Poussez l'excédant de mousse dans les cavités à l'aide d'un tissu humecté.
8. La mousse calfeutrante Zerodraft séché se décomposera sous l'effet des rayons directs du soleil ; c'est pourquoi, il faut toujours peindre ou recouvrir les surfaces exposées.

REMPLACEMENT DE LA CANETTE DE MOUSSE :

1. AGITEZ LA NOUVELLE CANETTE VIGOUREUSEMENT PENDANT 30 SECONDES.
2. Enlevez la canette du fusil applicateur.
3. Vaporisez le panier de l'applicateur avec le nettoyeur Poly-Clean II.
4. Vissez le fusil applicateur sur une nouvelle canette.

ENTREPOSAGE ET RÉUTILISATION DU FUSIL APPLICATEUR :

1. Pour un remplacement facile, utilisez de la gelée de pétrole sur le panier du fusil applicateur avant de visser sur la canette.
2. Gardez toujours une canette de mousse attachée au fusil applicateur.
3. Entre les changements de canette, vaporisez le panier de fusil avec du Poly-Clean II.
4. Entreposez le fusil applicateur attaché à la canette en fermant la gâchette. Pour continuer, agitez vigoureusement la canette et ouvrez la gâchette.
5. Pour entreposer le fusil applicateur sans canette de mousse, trempez le fusil applicateur dans du nettoyeur Poly-Clean II pendant 15 minutes. Puis videz le nettoyeur Poly-Clean II du fusil applicateur.
6. Si le débit de mousse ralentit ou que le fusil applicateur doit être réparé, nettoyez entièrement avec du nettoyeur Poly-Clean II.